

ROLIMECO 5

LANGZEIT KORROSIONSSCHUTZ

Produktinformation & Anwendung:

ROLIMECO 5 das wachsartige Konservierungsmittel für der Witterung ausgesetzte Maschinen und -teile, z.B. beim Überseetransport. Durch Auswahl spezieller, hochwirksamer Rohstoffe gewährleistet es auf allen Metallflächen eine sehr gute Haftung, Homogenität und gleichmäßig dicke Filmbindung.

EIGENSCHAFTEN


- im Anlieferungszustand flüssig
- völlig neutral gegenüber Metalloberflächen
- greift Lacke, Kunststoffe und Gummi nicht an
- flexibler, haftfähiger Film
- Ungefährer Schutzdauer bei Innenlagerung: ca. 4-5 Jahre
- Ungefährer Schutzdauer bei Außenlagerung: ca. 18-24 Monate

Anwendung:


ROLIMECO 5 durch Streichen oder Spritzen. Entfernung ca. 30 cm auftragen. Entfernenbar mit Wachslöser, Heißdampfstrahler. Auch in der Sprühdose erhältlich !

Die angegebenen Schutzdauern sind geschätzte oder in bestimmten Anwendungen erreichte Schutzdauern. Diese können in anderen Anwendungen oder unter anderen Bedingungen drastisch abweichen. Die angegebenen Werte sollen daher nur ungefähre Richtwerte sein, um Ihnen die Auswahl aus unserer Produktpalette zu vereinfachen. Tatsächliche Schutzdauern für bestimmte Anwendungen und Bedingungen müssen immer in der Praxis ermittelt werden.

Filmfarbe			hellbraun
Filmart			wachsartig, griffest
Ergiebigkeit		m/l	6-8
Trockenfilmstärke getaucht		µm	80-100
Trockenfilmstärke gespritzt		µm	ca. 150
Trockenzeit		Stunden	1-2
Dichte	DIN 51757	kg/cm ³	875
Viskosität bei 20°C	DIN 53211	sec.	>200
Tropfpunkt der NFB	DIN 51801	°C	>135
Art des Lösungsmittel		LM	Testbenzin
Flammpunkt des LM	DIN 51755	°C	40
Gefahrenklasse	VBF		All
Korrosionsschutz	MIL-C-16173 D	Grade 4	erfüllt



www.ROLITH-CHEMICALS.de



ROLITH® CHEMICALS

Handels GmbH
Im Hasenfeld 6-8 Tel.: 02424/1268
52391 Vettweiß Fax 02424/7960
e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM