

ROLIMECO 4

SCHMIER- UND KONSERVIERUNGSMITTEL

Produktinformation & Anwendung:

ROLIMECO 4 ist ein Schmier- und Konservierungsmittel auf Wachsbasis. Es ist sehr geeignet für Schmierung von Ketten, Stahlkabeln usw. und für das Konservieren von sowohl blanken wie lackierten Metallen. **ROLIMECO 4** bietet optimalen Schutz für Metallkonstruktionen und Metallteilen, die längere Zeit gelagert werden sollen, sowie Salzstreuer, Nähmaschinen, Sägeklinge, Bauteile, Unterteilen von Pkws, Motoren, Schiffen usw. Der Schutz von **ROLIMECO 4** schützt gegen Salzwasser und ist dadurch für Anwendung in Häfen, und Schiffen geeignet. Auch Materialien die Korrosionsfrei über das Meer transportiert werden sollen, können optimal mit **ROLIMECO 4** geschützt werden.

Die Schutzschicht lässt sich, bei wiederholten Gebrauch von **SBO MP 4** oder **SBO MP2**, ohne weiteres entfernen, im Gegensatz zur andere Produkten. von **SBO MP 4** oder **SBO MP 2** sind REINIGER aus dem Programm von Rolith.

ROLIMECO 4 kann man in elektrischen Apparaturen und Schaltungen zum Schutz, Schmieren und Feuchtigkeitsfrei halten gebrauchen. Durch seinen enormen Widerstandskraft gegen Salzwasser ist es unter anderem zur Anwendung auf Schiffen, Kontaktstöpseldosen von Lkws und Schaltungskasten auf dem Bau sehr geeignet.

ROLIMECO 4 hat ein isolierendes Vermögen bis zu 35.000 Volt bei 2,5 mm Unterbrechung. Kurzschluß durch Feuchtigkeit gehört jetzt zur Vergangenheit. **ROLIMECO 4** kann auf Gummi, Plastik, Kunststoffe und Lacke angewendet werden. **ROLIMECO 4** enthält keine Silikon oder chlorierte Lösungsmittel.


Gebrauchsanweisung:

Sprühdose: Sprühentfernung \pm 25 cm.


Faßverpackung: Es ist sehr wichtig den Kanister vor dem Gebrauch sehr gründlich zu schütteln. Das Produkt kann mit Hilfe einer Bürste, Eintauchen oder mittels einer **S 5/VD** oder **1000 ZB/Ni** Druckspritze aus unserem Programm aufgetragen werden.

Technische Daten:

Farbe	: gelb	
Geruch	: Spezifisch	
PH-Wert	: /	
Dichte	: 0,836g/ml	
Löslichkeit	: Nicht in Wasser löslich	
Brennbarkeit	: Flammpunkt 40 °C	
Nicht flüchtige Bestandteile	: 25 % (astm-D 1644-75)	
Filmdichte	: 0,05 mm Schicht	
Verschwendungsfaktor	: 0.005	
Alcoa Feuchtigkeitstest	: Nach 100 Tagen kein Rost	



www.ROLITH-CHEMICALS.de



ROLITH® CHEMICALS

Handels GmbH

Im Hasenfeld 6-8

Tel.: 02424/1268

52391 Vettweiß

Fax 02424/7960

e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM